



# RAFALE VELOURS

PEINTURE VELOUTÉE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN PHASE AQUEUSE

- Murs et plafonds, travaux de décoration intérieure sur tous supports usuels du bâtiment neuf ou ancien correctement préparés.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005  
FAMILLE I, CLASSE 7b2



## QUALITÉS DOMINANTES

- Couvrant
- Blancheur
- Garnissant
- Grains réguliers
- Faible odeur
- Lessivable



VELOUTÉ

LESSIVABLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Satin - velours, légèrement pommelé
Brillant spéculaire	5 sous angle de 60°C / 20 sous un angle de 85°C
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,39 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	39 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	56 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
Matériel d'application	Brosse / rouleau polyamide méché 12 mm fil continu et microfibre 12 mm. Pistolet airless : buse de 17 à 19 : 0 à 5% d'eau
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 h Recouvrable après 6 h par un produit en phase aqueuse. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (65% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Dilution	Normalement prêt à l'emploi, peut être dilué en 1 <sup>ère</sup> couche jusqu'à 5% d'eau (en volume).
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après emploi

## RAFALE VELOURS

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

### SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs neufs ou anciens en bon état** (enduits plâtre, plaques de plâtre cartonées, béton, briques ou anciennes peintures, bois et dérivés non tanniques), préalablement préparés avec une couche d'impression adaptée.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

### PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds courants :** plaque de plâtre à épiderme cartonée, enduits de plâtre et dérivés, ciment, béton, appliquer une couche d'impression adaptée tel que RAFALE IMPRESS ou HALOPRIM (ou HALOFIX si fonds plus absorbants) puis 2 couches de RAFALE VELOURS.

**Sur bois et dérivés non tanniques et non gras** appliquer 1 couche d'impression adaptée tel que HYDRALKYD IMPRESS ou HALOTECH puis 2 couches de RAFALE VELOURS.

**Sur fonds tachés** (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante adaptée.

**Sur toile de verre** application directe en 2 couches de RAFALE VELOURS.

RAFALE VELOURS s'applique en 2 couches sur fonds préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

### PRÉCAUTIONS

**Condition d'application :** température sup. à 8°C. Hygrométrie inférieure à 65%.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	12 mois en bidon d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	16 l - 5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 10 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.