

Enduit Tadelakt

Effet Tadelakt Traditionnel

MISE EN ŒUVRE

L'application se réalise en 2 couches pour obtenir un effet inspiré du «Tadelakt».

1) Il est impératif d'appliquer **Enduit Tadelakt** sur le **Fixateur** de notre gamme LINEA DECO. Appliquez **grassement** l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 m². Répartissez soigneusement l'enduit en croisant, lors de l'empâtage. Recouvrez en totalité la surface.

2) A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit et réalisez des lignes ondulantes, de manière aléatoire, en tous sens. Faites glisser la lisseuse en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame, pour obtenir un relief plus ou moins prononcé.

Évitez les coups trop marqués, préférez les courbes (plus souples) et plus agréables à l'œil pour ce type de décor.

Laissez sécher environ 12 heures.

3) L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Appliquez une 2^{ème} couche en ratissage avec un couteau ou une lisseuse inox, en réalisant des mouvements amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et serrez l'enduit en relevant la lame de l'outil. Travaillez par surfaces de 2 à 3 m², avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière.

Ferrez dans le frais, en réalisant des mouvements croisés.

Le ferrage se réalise quand l'enduit a perdu son humidité.

Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau. Lors du lissage si quelques aspérités roulent sous la lame, les éliminer avec la main.

Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et de créer des nuances plus intenses. On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2^{ème} ferrage 20 à 30 minutes plus tard.

Laissez sécher 24 heures avant d'appliquer la finition.

Pour protéger votre décor :

Appliquez la finition **Cire Incolore Décorative** avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petites surfaces jusqu'à pénétration complète de la cire **avec un chiffon de coton ou une peau de chamois en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre, au fur et à mesure. La cire réchauffe légèrement les teintes.**

(Se référer à l'étiquette produit pour plus d'informations).