



# Hydralkyd Impress

## Peinture d'impression glycérophtalique



Peinture d'impression glycérophtalique en phase aqueuse



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MAT

INT

9 à 13

### Classification

NF T 36-005 Famille I  
Classe 7b2/4a

**H B paint**  
créé par des professionnels

### Qualités dominantes

- Impression pigmentée en phase aqueuse à base de résine alkyde émulsion pour supports intérieurs neuf et en rénovation
- Bonne adhérence sur le bois, les enduits et les anciennes peintures
- Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse
- Odeur faible
- Séchage rapide

### Caractéristiques techniques

<b>Aspect final</b>	Mat
<b>Mesure de brillance</b>	2 à 85°
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Masse volumique</b>	1,47 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec volumique</b>	43 % (+/- 2 %)
<b>Extrait sec massique</b>	61 % (+/- 2 %)
<b>Rendement théorique</b>	9 à 13 m <sup>2</sup> /litre
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, manchon polyester tissé (acrylique) 12 à 14 mm, pistolet airless.
<b>Séchage à 20°</b>	Sec au toucher: 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse ou 24 heures par un produit en phase solvant. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
<b>Température d'application</b>	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 à 10 %.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes  
34970 LATTES  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23

EDITION  
FEVRIER 2016

Annule et remplace  
les précédentes.

## Caractéristiques d'application

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

**Supports** Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures) et dans tous types de pièces, y compris les cuisines et salles de bains. Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

**Préparation des supports et application** Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.  
Sur fonds bruts ou absorbants, application de HYDRALKYD IMPRESS (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).  
Sur anciennes peintures préparées, appliquer HYDRALKYD IMPRESS sans dilution.  
Bois et dérivés du bois : Pas de préparation particulière, appliquer sans dilution.  
Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante.  
Attendre 24 heures avant de recouvrir.

**Préparation de la peinture** Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## Caractéristiques complémentaires

**Stockage** Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Classification** NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2/4a

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 12,5 l - 2,5 l - 0,75 l

**Hygiène et sécurité** Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.

**Classification COV** Valeur limite UE (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

## Gestion des déchets

**Environnement** Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.