



Linea Calce
LA COLLECTION DES CHAUX



PRIMER MULTI-USE

SOUS COUCHE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES SPECIALEMENT FORMULEE POUR L'APPLICATION DE PRODUIT DECORATIF FIN

Classification

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

Caractéristiques et usages

Sous-couche spéciale à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse, légèrement granitée, permettant d'assurer la compatibilité entre un support ou une peinture organique traditionnelle et les finitions minérales LINEA CALCE

Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du bâtiment préparé, en travaux neufs ou de rénovation, de locaux d'habitation.

Elle apporte l'accroche nécessaire pour un recouvrement total.

Supports

Enduits à base de chaux, enduit de mortier, béton ragréé en totalité

Mortier plâtre chaux conforme au DTU 26.1

Pierre calcaire – brique, ancien badigeon de chaux.

Carreaux et plaques de plâtre non hydrofugés

Ancienne peintures

Autres supports, nous consulter.

Préparation du support

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1, 26.1 et aux règles de l'art.

Les reprises de planéité sur des supports minéraux en extérieur devront être effectuées sur l'ensemble des surfaces avec des enduits de rebouchage et de dressement à base de chaux de la gamme MAPE ANTIQUE.

Nettoyer les surfaces à traiter en éliminant d'éventuelles parties en phase de décollement. Sur les supports en effritement et dégradés, traiter la surface avec « fondur » dilué avec de l'eau.

Décontaminer éventuellement les supports avec un anti-mousse.

Application

Mélanger soigneusement avant emploi.

En une couche. Intervalle de recouvrement 12 heures

Précautions d'emploi

Eviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort et en plein soleil.

Conditions d'application :

Intérieur : Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie à 65 %.

Données techniques

Liant	Copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
Extrait sec	60 % ± 2 pondéral, 37 % ± 2 volumique.
Densité	1,54 ± 0,03
Aspect du film sec	Mat à mat velours
Rendement théorique	9 m ² / litre
Séchage à 20° C	Sec : 2 heures Recouvrable : env 6 heures
Intervalle de recouvrement	Sec : 2 heures Recouvrable : env 6 heures
Matériel d'application	Brosse ou rouleau texturé 10/12mm Pistolet airless : buse 17 à 21 : 0 à 5 % d'eau
Dilution	Prêt à l'emploi
Lavage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Couleur	Blanc et pastel
Classement Européen	Catégorie A / Sous-catégorie a (Selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V.	Sous-catégorie g : 30 g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit	25g/l
Emballages en vente	20kg, 5kg, 1kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.habitationbatiment.com.

Conserver hors de portée des enfants.