



STUCCO MARMORINO

Caractéristiques et usages

Stuc spécial décoratif, pour l'extérieur et l'intérieur, prêt à l'emploi, à base d'agréats sélectionnés et de chaux en pâte assaisonnée

De part sa texture homogène et crémeuse STUCCO MARMORINO est facile à appliquer et permet, avec la technique d'application opportune, de reproduire l'effet du « marbre naturel » en mettant en évidence ses nuances et en maintenant la transpiration de la structure de maçonnerie.

Les teintes sont réalisées avec des colorants minéraux sur la base du nuancier REFERENCE FACADE et LINEA CALCE

Forte perméabilité à la vapeur d'eau.

Inerte, ininflammable.

Supports

Enduits à base de chaux, enduit de mortier, béton ragréé en totalité

Mortier plâtre chaux conforme au DTU 26.1

Pierre calcaire – brique

Carreaux et plaques de plâtre non hydrofugés, dûment imprimés (voir Préparations).

Anciens fonds peints compatibles et adhérents.

Autres supports, nous consulter.

Incompatibilités connues : Anciennes peintures ou revêtements organiques à l'extérieur.

Ancienne peinture silicate

Revêtement d'imperméabilité, ITE.

Risque de faïencage sur enduits rustiques, tyrolien ou gros relief.

Subjectiles hydrofugés.

Bois et fer.

Préparation du support

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1 et aux règles de l'art ainsi que l'état de finition recherché.

Les reprises de planéité sur des anciens supports minéraux devront être effectuées sur l'ensemble des surfaces avec des enduits de rebouchage et de dressement à base de chaux de la gamme MAPEANTIQUE selon le DTU 26.1.

Les supports doivent être parfaitement secs, dépoussiéré.

Nettoyer les surfaces à traiter en éliminant d'éventuelles parties en phase de décollement. Sur les supports en effritement et dégradés, traiter la surface avec « fondur » dilué avec de l'eau pure (voir fiche technique).

Décontaminer éventuellement les supports avec un anti-mousse.

Sur des fonds préalablement imprimés ou anciennes peintures, utiliser le PRIMER MINERAL G.

Application

Mélanger avant emploi avec une turbine. Tourner à vitesse lente pour rendre le produit homogène et crémeux. Ne pas diluer. Étaler une première couche de « STUCCO MARMORINO en tout sens » dans l'épaisseur du grain pour un aspect lisse, ou plus ou moins structuré pour un aspect plus brut.

Appliquez une deuxième couche de « STUCCO MARMORINO en rasant à zéro et ferrer légèrement au plateau.

Attendre quelques minutes pour permettre l'absorption de l'excès d'eau, puis resserrer et ferrer à nouveau la surface au plateau inox, jusqu'à ce que vous obteniez l'effet souhaité. De cette façon, vous obtenez une finition semi-polie.

Possibilité d'appliquer STUCCO GRACELLO SUR STUCCO MARMORINO EN 2^{ème} couche en rasant à zéro et en ferrant selon l'aspect souhaité.

Précautions d'emploi

Produit sensible à l'humidité, condensation, brouillard. Des risques d'efflorescences, blanchiments, ou délavements peuvent affecter les surfaces non complètement carbonatées. Protéger de la pluie, des vents ou rayonnements solaires à l'aide de filets au taux d'ombrage supérieur à 50% pendant 3 jours minimum. Protéger les subjectiles environnants, risque de tâches par la chaux.

La température ambiante durant le cycle d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C, l'humidité relative ne doit pas être supérieure à 80%.

Lors de l'application, évitez le contact direct avec la peau et les yeux, utiliser de l'eau propre pour les dilutions, stocker le produit non dilué dans l'emballage fermé et dans un endroit frais et sec. Les couleurs du nuancier sont à titre indicatif.

L'application ne se faisant pas sous notre contrôle constant, nous ne sommes pas responsables du résultat final. Avant de décorer un mur, il est donc recommandé d'effectuer un test sur une surface plus petite.

L'effet nuancé qui sera observé est une caractéristique naturelle attendue des revêtements à la chaux.

La protection par une cire en intérieur ou un hydrofuge optionnel renforcera la tonalité de la teinte.

Données techniques

Nature du liant	Chaux éteinte
Poids spécifique à 20°C	1510 +/- 50 g/L
Aspect du film sec	Effets doux partant du mat au (satin ,brillant ferré).
Rendement théorique	0,5 kg à 1 kg /m ² en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Séchage à 20° C	6 heures au toucher, 24 en profondeur
Intervalle de recouvrement	12 heures
Appliquer avec	Plateau inoxydable
Lavage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Couleur	Blanc et couleur nuancier REFENCE FACADE et LINEA CALCE
Classification :	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 1c Conforme à la FDT 30808 revêtements minéraux. Conforme à la norme P 84403
Valeur limite UE de C.O.V.	Sous-catégorie a : 30 g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit	25g
Emballages en vente	20kg, 5kg, 1kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.habitationbatiment.com.

Conserver hors de portée des enfants.