



# HALOCRYL

## PEINTURE MATE À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- Intérieur, neuf ou en rénovation
- Peinture de finition pour la décoration intérieure des murs et plafonds



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I  
CLASSE 7b2



## QUALITÉS DOMINANTES

- Pour des applications de haute qualité en intérieur
- Agréable à l'application
- Grande blancheur
- Excellente opacité
- Aspect mat subtil et décoratif
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Lessivable



MAT SOYEUX

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat soyeux
Mesure de brillance	2,5 à 60°
Teintes	Blanc et bases à teinter (30.000 teintes disponibles)
Masse volumique	1,34 (+/- 0,05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec volumique	36 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	53 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 13 m <sup>2</sup> /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé 12 mm - microfibre 12 mm ou polyamide texturé 12 mm
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 % maxi
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JANVIER 2017  
Annule et remplace les précédentes.

## SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques ou anciennes peintures et dans **tous types de pièces**, y compris les cuisines et salles de bains.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture**.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

**Sur fonds bruts ou absorbants** appliquer en impression HALOPRIM ou HALOFIX pur ou dilué jusqu'à 5 % selon l'absorption du support puis 2 couches de finition HALOCRYL.

**Sur anciennes peintures préparées** appliquer directement 2 couches d'HALOCRYL.

**Sur métaux bruts ou déjà peints** appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH (voir fiche technique) puis 2 couches de finition HALOCRYL.

**Sur métaux non ferreux** appliquer un primaire adapté puis 2 couches d'HALOCRYL.

**Sur supports durs ou fermés** (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, vernis...) appliquer, après ponçage, une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH (voir fiche technique) puis 2 couches d'HALOCRYL.

**Sur fonds tachés** (suié, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante, puis 2 couches d'HALOCRYL.

HALOCRYL s'applique en 2 couches sur fonds préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 15 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.