



VIRTUOSILAN GRANITÉ

SOUS COUCHE INTERMÉDIAIRE ORGANO-MINÉRALE ET FINITION D3 À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUE ET POLYSILOXANE

- Neuf ou rénovation en façade
- Couche intermédiaire ou finition des système D3 VIRTUO

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005
FAMILLE I - CLASSE 7b2/10c
NF T30808
NF P 84403 D3
NF 1062-1 (T34722)
E5 V2 W2 AO

QUALITÉS DOMINANTES



- Adhérence exceptionnelle
- Masque les imperfections du support
- Microporeux, très grande respirabilité
- Très grande durabilité du film avec effet hydrofuge
- Film anti-condensant
- Profonde matité, respect de l'esthétique des matériaux traditionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat profond minéral granité
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%).
Densité	1,67 (+/- 0,02)
Extrait sec	En poids 74% (+/- 1%) / en volume 56% (+/- 1%)
Épaisseur Film sec	33 microns/100 g/m ² humide
Rendement théorique	350 g/m ² ou 4 à 6 m ² /litre à vérifier sur support lisse.
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, rouleau façade polyamide méché 18 à 24 mm
Séchage à 20°	Sec au toucher : 3 heures à 20°C et 70% d'humidité relative Entre couches: 12 heures.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi, peut-être dilué à 5 % en première couche
Nettoyage des outils	Eau

SUPPORTS

Béton, enduits ciment, bâtard, enduits à la chaux, pierre naturelle, enduit de mortier, fibrociment, briques ou sur anciennes peintures adhérentes.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

- décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
- Suivant nécessité : rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression.
- traitement fongicide algicide si besoin.

Sur les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface ils seront traités au préalable avec 1 couche de VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20% de white-spirit.

Système sur support sans désordre peu poreux appliquer
1 couche de VIRTUOFIX dilué de 10 à 20% d'eau
puis 1 couche intermédiaire de VIRTUOSILANE GRANITE à 350 g/m²
et finir avec 1 couche de peinture de finition VIRTUOSILAN à 250 g/m²

Système sur support faïencé et très poreux appliquer selon la porosité du support,
1 couche de VIRTUOTECH INCOLORE dilué à 20 % de white spirit
puis 2 couches de VIRTUOSILANE GRANITE à 450 g/m² par couche.

Système sur support faïencé et peu poreux 1 couche de VIRTUOFIX dilué de 10 à 20% d'eau
puis 2 couches de VIRTUOSILANE GRANITE à 350 g/m² par couche.

VIRTUOSILAN GRANITE s'applique grassement en 1 ou 2 couches croisées à raison de 350 g/m² par couche selon système. Consulter le GUIDE FACADE VIRTUO système D3 (disponible dans nos points de vente).

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

Pour éviter d'éventuelles nuances de teinte, **il est recommandé** d'utiliser un même lot de produit pour un même chantier.

Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) **sont à éviter** sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	15 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/c) : 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.