



## VIRTUOFIX

### SOUS COUCHE D'ADHÉRENCE PIGMENTÉE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

- Neuf ou rénovation en extérieur
- Fixateur spécial façades classes D2 et D3 sur toutes maçonneries saines et compactes, brutes ou déjà peintes

### CLASSIFICATION

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 7b2  
Conforme à la norme  
NF P84403  
et au classement Européen  
NF EN 1062-1

### QUALITÉS DOMINANTES



- Très grande facilité d'application
- Opacifiante
- Assure une bonne accroche des peintures de finition D2 ou revêtements plastiques épais D3
- Régule parfaitement l'absorption et la porosité du support
- Microporeuse

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat légèrement sablé
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	Blanc et pastels
Densité	1,47 + ou - 0,02 kg/l
Extrait sec	En poids 65% (+/- 2) / en volume 48% (+/- 2)
Épaisseur Film sec	33 microns/100 g/m <sup>2</sup>
Rendement théorique	200 à 300 gr/m <sup>2</sup> ou 5 à 7 m <sup>2</sup> /litre sur support lisse
Rendement pratique	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle
Matériel d'application	Brosse, manchon façade 18 à 24 mm
Séchage à 20°	Sec au toucher : à 20°C et 70 % d'humidité relative Entre couches : 8 heures
Etiquetage	Néant
Dilution	Eau, peut-être dilué jusqu'à 10 % d'eau selon état et porosité du support.
Nettoyage des outils	Eau

## SUPPORTS

Béton, enduits de mortier hydraulique, ciment-chaux bruts ou déjà revêtus d'anciennes peintures vinyliques aqueuses ou solvantées (pliolite) bien adhérentes.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

**Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)**

Suivant nécessité :

- rendre le support propre et sain par grattage, brossage, lavage haute pression
- traitement fongicide algicide si besoin

**Pour les supports revêtus d'anciens revêtements organiques dégradés**

prévoir un décapage chimique ou thermique. Traitement fongicide algicide si besoin.

**Supports sains, adhérents, cohérents et anciennes peintures en bon état**

appliquer 1 couche de VIRTUOFIX, adapter la dilution jusqu'à 10 % selon l'absorption du support.

**Fonds très farinants, pulvérulents ou très poreux**

appliquer 1 couche de restructurant VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué à 20 % de white-spirit.

VIRTUOFIX est **prêt à l'emploi** et s'applique en une couche croisée régulière à raison de 150 à 200 g/m<sup>2</sup> (dilution possible à 10 % d'eau sur selon l'absorption du support).

## PRÉCAUTIONS

**Il est déconseillé** d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risques de gelées nocturnes).

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.habitationbatiment.com">www.habitationbatiment.com</a>
<b>Conditionnement</b>	15 l - 5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 15 g/l COV

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.